

XL PU



產品規格

主要特色

- › 雙色大理石紋重型同質透心地板
- › 鮮明、自信的色彩選擇
- › 卷材與片材提供多種厚度
- › PU 表面處理
- › 適用於高人流區域



產品形式	標準	結果		
厚度	ISO 24346 (EN 428)	1.5mm, 2.0mm		
總重量	ISO 23997 (EN 430)	1.5mm: 2360g/m ² 2.0mm: 3200g/m ²		
表面處理		PU		
卷材與片材尺寸	尺寸	色彩數	每箱數量	每箱 / 卷覆蓋面積
卷材	1.5mm: 2m x 27.5m ■	4	-	55m ²
	2.0mm: 2m x 20m	23	-	40m ²
片材	2.0mm: 300mm x 300mm ■	6	50	4.5m ²
	2.0mm: 608mm x 608mm +	6	14	5.17m ²
性能要求	標準	結果		
一般性能	ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	符合 符合 I 級, A 型		
使用區域	ISO 10874 (EN 685)	23, 32, 41 (1.5mm) 23, 34, 43 (2.0mm)		
防滑性能	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B AS 4586 Appendix D ASTM D2047	DS 級 R9 R9 SCOF ≥ 0.6		
黏結劑含量	ISO 10581	II 型		
耐磨性能	EN 660-2	M 組		
防火反應	EN 13501-1 ASTM E648 ASTM E662 CAN/ULC S-102.2 AS ISO 9239-1	Bfl-S1 級 1 級 <450 FSV < 300; SDV < 500 (2.0mm) >8.0 kW/m ²		
靜電性能	EN 1815	≤2.0kV, 屬於『抗靜電』		
殘餘凹陷	ASTM F970 (Modified) ISO 24343-1	≤0.005" (750psi) (2.0mm) ≤0.10mm		
腳輪椅 (持續使用)	ISO 4918 (EN 425)	適用		

柔韌性	ASTM F137	通過
地暖適用性		適用，最高 27°C
耐光色牢度	ISO 105-B02 (Method 3)	≥6
耐光性	ASTM F1515	$\Delta E \leq 8.0$ - 符合
耐熱性	ASTM F1514	$\Delta E \leq 8.0$ - 符合

永續性	標準	結果
BRE Green Guide		A+，ENP 472
GreenTag	GreenRate™	A 級 (2.0mm)
新加坡綠色建築產品 (SGBP)		領先級
產品專屬 EPD	EN 15804+A2	提供
可回收		100%
再生材料含量		25%
REACH		符合
Indoor Air Comfort Gold		Eurofins 認證產品
FloorScore		已認證
芬蘭 M1 分級		已認證
AgBB/ABG		通過
責任採購	BES 6001	優良

聲學性能	標準	結果
撞擊聲降低量	ISO 10140-3	4dB (2.0mm)

維護性能	標準	結果
耐化學品性能	ISO 26987 (EN 423) ASTM F925	良好耐受性 良好耐受性
酒精乾洗手凝膠	相容於多數常用酒精類乾洗手凝膠	
蒸氣清潔	適合定期使用蒸氣清潔	

所有 Polyflor 商用乙烯基卷材系列均能形成連續、不滲透且衛生的地坪系統，並可依建議的維護程序及核准產品安心清潔。有效的清潔制度是防止感染最重要的措施。定期輕度維護比週期性重度維護更具成本效益，也更有利於地材。

衛生性能	標準	結果
抗菌性	ISO 846 Part C	不利於細菌生長
放射性去污便利性	ISO 8690	優良



BS EN 14041



EN 14041

Polyflor Ltd. 總公司

郵政信箱 3，Radcliffe New Road，Whitefield，Manchester，M45 7NR


電話：+44 (0) 161 767 1111 電子郵件：info@polyflor.com www.polyflor.com

© 本資料編寫及發布時所載資訊均正確。公司保留隨時變更產品規格，且毋須事先通知第三方之權利。V5


XL PU



系列色彩



Dolomite 3910 w/r 2500
NCS S 3020-Y20R LRV 41
■ +



Carnelian Beige 3890 w/r 5330
NCS S 1510-Y30R LRV 61
■ +




Pumice 3700 w/r 2650
NCS S 2000-N LRV 54
■ ■ +




Opal 3920 w/r 2670
NCS S 1020-Y10R LRV 60



Ruby 3840 w/r 2560
NCS S 3060-Y80R LRV 14




Sablee Beige 3900 w/r 2510
NCS S 4020-Y30R LRV 29




Rose Quartz 3870 w/r 3870
NCS S 2005-Y50R LRV 56



Porcelain 3880 w/r 3880
NCS S 1505-Y30R LRV 58
■ +



Amethyst 3780 w/r 3780
NCS S 3020-R50B LRV 36




Dark Sapphire 3820 w/r 2530
NCS S 5020-B30G LRV 18



Ironstone 3850 w/r 3850
NCS S 4040-Y70R LRV 18




Citrine 3930 w/r 2660
NCS S 2030-Y20R LRV 46



Fossil 3710 w/r 3710
NCS S 3000-N LRV 41
■ ■ +




Flint 3720 w/r 3720
NCS S 5502-B LRV 25
■ ■ +



Azure 3770 w/r 3770
NCS S 4020-R80B LRV 26



Blue Zircon 3760 w/r 8440
NCS S 4050-R80B LRV 11




Blue Nickel 3730 w/r 5350
NCS S 3010-R90B LRV 39



Crystal Blue 3740 w/r 3740
NCS S 2030-R90B LRV 38
■




Tanzanite Blue 3750 w/r 3750
NCS S 4040-R90B LRV 19




Peridot Green 3790 w/r 3790
NCS S 2010-B90G LRV 55



Turquoise 3810 w/r 2610
NCS S 4010-B70G LRV 31



Connemara Green 3800 w/r 3800
NCS S 3030-G20Y LRV 35



Jade 3830 w/r 2520
NCS S 6020-G LRV 14

w/r - 焊條 LRV - 光反射值 NCS - 自然色彩系統 B 卷材 E 片材 300mm G 片材 608mm

Polyflor Ltd. 總公司

郵政信箱 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR

電話: +44 (0) 161 767 1111 電子郵件: info@polyflor.com www.polyflor.com

© 本資料編寫及發布時所載資訊均正確。公司保留隨時變更產品規格，且毋須事先通知第三方之權利。V5